

Verlegeempfehlung für Fachbetriebe und Architekten

Verlegung, Schutzbehandlung und Pflege von Klinkerplatten

Die Robuste unter allen Platten wird von Hand hergestellt. Nur so kann der historische Charakter beibehalten werden. Unterschiedliche Dicken, verzogene Kanten, nicht plane Oberflächen werden nach dem 100-jährigen Vorbild hergestellt. Perfektion nicht am Werkstück, sondern in der Historie. Aufgrund der beabsichtigten Unterschiede im Klinkermaterial brauchte es für das Verlegen, Verfugen und die Endbehandlung eigene Kenntnisse, die mit denen für einen gewöhnlichen Plättlibelag nicht zu vergleichen sind. Um das perfekte Resultat zu erzielen, beachten Sie bitte die unten aufgeführten Hinweise.

Das sollten Sie über die Verlegung wissen:

- Klinkerplatten sollten nach der Anlieferung ausgepackt und vorsortiert werden.
- Um ein schönes Bild zu erhalten, sollten Sie unterschiedliche Brandfarben möglichst gut im Belag durchmischen.
- Der Boden muss eben und schwingungsfrei sein.
- Neue Unterlagsböden müssen gemäss SIA 248 ausgetrocknet sein.
- Die Fugenbreite beträgt idealerweise 1.5-3.0 mm gemäss SIA 248.
- Es muss ein geeigneter Plattenkleber (für Klinkerplatten) verwendet werden (z.B. Ardex X78/X90).
- Zum Verfugen der Klinkerplatten eignet sich ein kunststoffvergüteter, flexibler Fugenmörtel (z.B. Ardex G9s). Es ist notwendig, ein Fugenmuster zu erstellen.

Vorbereitung:

Vor dem Verlegen sollten die handgefertigten Klinkerplatten ausgepackt und gut durchmischt werden, da Grösse und Farbe der Klinker variieren. Durch die gute Einstreuung von unterschiedlichen Klinkerplatten wird der Belag optisch am ansprechendsten. Nehmen Sie sich dafür also genügend Zeit. Der Untergrund muss absolut trocken sein und die Fussbodenheizung unbedingt ausgeschaltet werden. Verwenden Sie nur einen geeigneten Plattenkleber und arbeiten Sie im Floating-Buttering-Verfahren. Die Klinkerrückseite muss sauber benetzt werden.

Wir geben Ihnen gerne Auskunft oder fragen Sie ihren Kleber-Lieferanten.

Verlegen:

Erstellen Sie vor dem Verlegen einen Verlegeplan. Übertragen Sie diesen in Feldern auf den zu verlegenden Boden. Bleiben Sie beim Verlegen strikte innerhalb der Felder und verteilen Sie Fugen innerhalb der Fläche. So ist sichergestellt, dass die Grössendifferenzen in den Verlegefeldern aufgenommen werden.

Die Klinkerplatten sollten im Floating-Buttering-Verfahren verlegt werden, um eine volle Haftung der Platten zu erreichen. Gleichzeitig kann mit diesem Verfahren die Ebenheit der Oberfläche ausgeglichen werden.

Die Klinkerplatten können mit einer Nass- oder Trockenfräse zugeschnitten werden. Führen Sie vorab einige Probeschnitte durch.



Verfugen:

Verwenden Sie ausschliesslich Fugenmaterial, das für Klinkerplatten geeignet ist. Es ist ratsam, vor dem Ausfugen ein Muster zu erstellen. Wir geben Ihnen gerne Auskünfte dazu. Andernfalls fragen Sie Ihren Lieferanten.

Nach dem Ausfugen empfehlen wir, den Klinker technisch abzusäuern. So werden Verschmutzungen und Rückstände vom Fugenmaterial vollständig entfernt. Nach der Reinigung ist es wichtig, den Plattenbelag vollständig und gleich-mässig austrocknen zu lassen – mindestens 48 Stunden. Erst anschliessend kann mit der Endbehandlung begonnen werden.

Endbehandlung: Schutzimprägnierung oder Ölen

1. Schutzimpägnierung: «DER PORENFÜLLER»

«DER PORENFÜLLER» ist für alle Klinkerplatten geeignet.

Die spezielle Schutzimprägnierung ist öl-, fett- und wasserabweisend. Die Imprägnierungsstoffe sind in milden, wasserlöslichen Lösungsmitteln und Wasser gelöst. Sie vermindern die Schmutz- und Fleckenempfindlichkeit des Belags. Die Imprägnierung ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittel-echt. Der Klinker behält unverändert seine natürliche Farbgebung.

2. Öl-Schutzbehandlung: «DER VEREDLER»

«DER VEREDLER» funktioniert ganz nach historischem Vorbild. Das natürliche Klinkeröl schützt und veredelt die Klinkeroberflächen. Im Weiteren verstärkt «DER VEREDLER» die Farbintensität und ergibt damit ein optisch verbessertes Gesamtbild.

Nach der Veredelung der Platten muss «DER VEREDLER» aushärten. Die Aushärtungszeit beträgt mindestens 24 Stunden. Vorher darf der Boden nicht betreten oder abgedeckt werden.

Unser Tipp:

Erklären Sie vor der Bearbeitung dem Kunden die zwei Varianten der Schutz-behandlung. Wenn möglich, sollte eine Musterplatte mit je einer Variante der Schutzbehandlung erstellt werden. Dies hilft dem Kunden zu beurteilen, ob er/sie die natürliche Oberfläche «DER PORENFÜLLER» oder die farb-intensivere Farbgebung der Oberfläche «DER VEREDLER» favorisiert.

Abdecken

Decken Sie den fertig geölten und ausgehärteten Boden zuerst mit Papier und anschliessend mit Floorliner ab. Die Rückseite des Floorliners kann Rückstände auf der Plattenoberfläche verursachen. Wir empfehlen den Floorliner «Landolt vapor P».

Silikonfugen

Silikonfugen werden erst nach der Veredelung mit «DER VEREDLER» und nach dem Abdecken erstellt. Wir bieten Ihnen fachgerechte Beratung und Aus-führung der Pflege sowie Problemlösungen rund um Klinkerplatten. Fragen Sie nach.

Sämtliche Reinigungs- und Pflegeprodukte können bei uns im Laden erworben und online bestellt werden:

SHOP.PLATTENLADEN.CH



An die stolzen Besitzer von handgefertigten Klinkerplatten

Pflege von Klinkerplatten

Die beste Reinigung – Pflege eingeschlossen – bekommen Ihre Klinkerplatten mit «DER SCHUTZPATRON». Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflege-komponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, eine Schichtenbildung damit vermieden. Zudem wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken und ist insgesamt pflegeleichter.

Sind Ihre Klinkerplatten noch ganz neu oder sehr porös, empfehlen wir Ihnen, die Flächen in den ersten zwei Wochen mit der doppelten Dosierung «DER SCHUTZPATRON» zu reinigen.

Unbedingt beachten:

Das Bedürfnis nach Sauberkeit und porentiefer Reinheit hat in jüngster Zeit deutlich zugenommen. Die Auswahl der Reinigungsmittel ist so gross, dass für fast jede Verunreinigung ein Mittel zur Verfügung steht. Die Reinigungsmittel-hersteller fokussieren lediglich die Schmutzbehebung und weisen kaum auf die Konsequenzen für den Untergrund (Platten, Fugen) hin. Der «DER SCHUTZPATRON» wurde speziell für Klinkerplatten entwickelt.

Unser Tipp:

Verwenden Sie zum Aufnehmen der Böden eine Baumwollfaser. Für die Entfernung von Kalk und anderen Verschmutzungen empfehlen wir den säurefreien Badreiniger «DAS KALKKOMANND».

Mit der richtigen Pflege bleiben Ihre Klinkerplatten ein Hingucker und steigern ihre natürliche Schönheit.

Sämtliche Reinigungs- und Pflegeprodukte können bei uns im Plattenladen erworben und online bestellt werden:

SHOP.PLATTENLADEN.CH

Auffrischen der Klinkerplatten

Sind Ihre Klinkerplatten nicht mehr schön?

Ob Restaurierung, falsche Pflege oder natürliche Verschmutzung, wir können Ihnen und Ihrem Klinkerbelag helfen. Wir geben Ihren Klinkerplatten ihr einzigartiges, schönes Aussehen zurück.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

